COLORSTYLE™
Πλαστικό Βελουτέ
519 - Εσωτερικής χρήσης

Υψηλής ποιότητας πλαστικό χρώμα. Δίνει ένα εξαιρετικό ομοιόμορφο βελουτέ τελείωμα και εφαρμόζεται σε κατάλληλα προετοιμασμένες σπατουλαριστές επιφάνειες, σοβά, γυψοσανίδες, μπετόν και ξύλο. Συνδιάζει αντοχή στα συχνά πλυσίματα, μεγάλη καλυπτικότητα, εύκολη εφαρμογή, γρήγορο στέγνωμα, με ειδική σύνθεση να μην πιτσιλάει. Ιδανικό να χρησιμοποιηθεί σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς, νοσο- κομεία, νραφεία και σε επιφάνειες που λερώνονται πολύ.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Δίνει εξαιρετικό ομοιόμορφο βελουτέ τελείωμα
- Ειδική σύνθεση που δεν πιτσιλάει
- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Εύκολη χρήση και καθαρισμός
- Μεγάλη αντοχή στην τριβή και στην σκληρή χρήση

Αποχρώσεις : Λευκό και περισσότερες από 3500 αποχρώσεις μέσω του χρωματικού συστήματος Moor-O-Matic.
Τοξικότητα : Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.
Διαβάθμιση γυαλάδας: 5-15 υπό γωνία παρατήρησης 60° .



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αντοχή σε καιρικές συνθήκες
Δεν συνιστάται για εξωτερική χρήση

Αντοχή στη θερμοκρασία
Μαλακώνει άνω των 65° C

Αντοχή στο νερό
Καθαρίζεται με νερό, αφού περάσουν 7 ημέρες και έχει στεγνώσει πλήρως η επιφάνεια.

Αντοχή στη τριβή
Καλή αντίσταση στην τριβή

Αντοχή στους διαλύτες
Καλή αντίσταση σε white spirits. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και στο οινόπνευμα

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία Α/α τύπος Υ: (Χρώματα εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές στιλπνότητα < 25@60º) και περιέχει 29g/L ΠΟΕ. Οριακή Τιμή Ε.Ε ΠΟΕ: 30g/L (2010)

Απόδοση	Στερεά κατ΄ όγκο	Πάχος Υγρού Φιλμ	Πάχος Στεγνού Φιλμ
11 – 12 m2/L	42%	100 Μικρά	42 Μικρά

Στέγνωμα στους 20ºC	Ελαστικότητα	Αραίωση	Εφαρμογή με
Σε 1 ώρα στεγνώνει Σε 2-4 ώρες επαναβάφεται	6mm mandrel	5% με νερό	Πινέλο, ρολλό ή πιστόλι

Προετοιμασία Επιφάνειας
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από σαθρά - ξεφλουδισμένα χρώματα, σκόνες, λάδια, άλατα και μούχλα. Οι γυαλιστερές επιφάνειες πρέπει να γυαλοχαρταριστούν. Εφαρμόζετε 2 χέρια 519 COLORSTYLE Πλαστικό Βελουτέ, εφόσον οι επιφάνειες ασταρωθούν με τον τρόπο που σας υποδεικνύουν οι παρακάτω οδηγίες:
Σπατουλαριστές Επιφάνειες και Γυψοσανίδες: Ασταρώνετε ένα χέρι 192 Ακρυλικό Μικρονιζέ Υπόστρωμα ή 570 MOORSTYLE Αλκυδικό Υπόστρωμα.
Σοβάς, Μπετόν ή Τούβλα: Ασταρώνετε με 181 SUPER SPEC. Αντι-αλκαλικό Υπόστρωμα ή 182 SUPER SPEC. Αδιάβροχο Υπόστρωμα.
Πρώην Βαμμένες Επιφάνειες: Εάν οι επιφάνειες είναι σταθερές, ανέπαφες, ασταρώνετε με το αστάρι 023 FRESH START Ακρυλικό Υπό- στρωμα. Τα διάφορα ελαττώματα πρέπει να στοκαριστούν και να ασταρωθούν τοπικά. Εάν οι επιφάνειες είναι παλιές και πορώδεις ασταρώνετε με ένα χέρι 182 SUPER SPEC. Αδιάβροχο Υπόστρωμα.
Καινούργιο Ξύλο: Ασταρώνετε με το 023 FRESH START ή 572 MOORESTYLE Βελατούρα.

Εφαρμογή
Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Χρησιμοποιείτε ρολό με κοντό τρίχωμα σε λείες επιφάνειες. Αραιώστε 5% με καθαρό νερό. Μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες-υγρές συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων: Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι

Οδηγίες Υγείας, Ασφάλειας Και Προστασίας Περιβάλλοντος

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα.•Μακριά από παιδιά•Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα•Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.•Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό.•Περιέχει: 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-ονη & μίγμα 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2H-ισοθιαζολ-3-ονη (3:1)•Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.•Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία•Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Συσκευασία και Αποθήκευση
Μεγέθη: 1lt, 3lt, 10lt **Σημείο Ανάφλεξης:** Δεν αναφλέγεται **Αποθήκευση:** Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

Benjamin Moore Paints