

Colorato Pro

Ακρυλικό

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης, με βάση συμπολυμερείς ακρυλικές ρητίνες. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα και υψηλή απόδοση. Απλώνει πολύ καλά και δίνει λεία ματ επιφάνεια. Οικονομική, αποδοτική, ανθεκτική και αξιόπιστη λύση για τον επαγγελματία ελαιοχρωματιστή.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια ή τυχόν σαθρά υλικά. Χρησιμοποιούμε ακρυλικό στόκο οικοδομών για να στοκάρουμε τις οπές και να σπατουλάρουμε τυχόν ρωγμές. Σε καινούργιες επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδες, κ.λ.π., καθώς και σπατουλαρισμένες επιφάνειες εφαρμόζουμε πρώτα διάφανο αστάρι διαλύτη, αραιωμένο έως 100% με διαλυτικό πινέλου ή μικρονιζέ ακρυλικό αστάρι νερού αραιωμένο 50 – 100% με νερό. Παλιές υδροχρωματισμένες επιφάνειες (με ασβέστη ή κόλλα) μπορούν να ασταρωθούν με διάφανο αστάρι διαλύτη.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Διατίθεται λευκό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε δοχεία των 750mL, 3 L και 9 L.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

Στην αφή σε 15 – 30 λεπτά, ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ

Επαναβάφεται μετά από 3 – 4 ώρες, ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.

ΑΠΟΔΟΣΗ

10 – 12 m² / L για κάθε επίστρωση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

ΑΡΑΙΩΣΗ

Έως 10% με νερό.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται με σαπούνι ή απορρυπαντικό.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/γ “Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων”, Τύπος Υ): 40 g/L. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 29 g/L ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

Colorato Ακρυλικό

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΙΞΩΔΕΣ

110 ± 10 Κ.Υ. (STORMER, 25° C).

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

1,57 ± 0,05 Kg / L.

ΣΤΕΡΕΑ (% κ.β.)

~ 65 (ΕΛΟΤ 1028).

ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΥΚΟΤΗΤΑΣ

~ 89 (ASTM E313-98).

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΤΡΙΝΙΣΜΑΤΟΣ

~ 0,5 (ASTM E313-98).

ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ

L ~ 96,5 (CIE L*a*b*).

pH

8 – 9.

ΣΤΙΑΠΝΟΤΗΤΑ

< 5 μονάδες στις 60° (ΕΛΟΤ EN ISO 2813).

ΕΠΑΝΑΒΑΨΙΜΟΤΗΤΑ

Άριστη (ΕΛΟΤ 788).

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ικανοποιητική. (ΕΛΟΤ EN ISO 2810).

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

5° C (ΕΛΟΤ 788).

ΛΟΓΟΣ ΚΑΛΥΠΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ (16 m² / L)

> 0,94 (ΕΛΟΤ 721. Το πρότυπο ισχύει για το λευκό και τις ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 χρόνος σε κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης (ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης μεταξύ 5° C και 38° C). Αναδεύουμε καλά πριν τη χρήση. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5° C, μεγαλύτερες από 35° C και/ή σχετική υγρασία πάνω από 80%. Επιφάνειες βαμμένες με ακρυλικό χρώμα Colorato πλένονται χρησιμοποιώντας μαλακό σφουγγάρι με νερό και σε περίπτωση επίμονων λεκέδων με απαλό, άχρωμο απορρυπαντικό, μετά την πάροδο τουλάχιστον δύο εβδομάδων από τη βαφή τους.

ΥΓΙΕΙΝΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μακριά από παιδιά •Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον •ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Περιέχει 1,2-βενζιςοθειαζολ-3(2H)-όνη και μίγμα των: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777