



## TITANLUX Esmalte Aspecto Cerámico

Σμάλτο κεραμικών Πολυουρεθάνης



Κωδικός 12\_059  
T/T 00C

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γυαλιστερό σμάλτο κεραμικών πολυουρεθάνης 2-συστατικών, εξαιρετικής σκληρότητας, ελαστικότητας και αντοχής στα στίγματα, τους υδρατμούς, το πλύσιμο κλπ.

Διαθέσιμο σε γυαλιστερό και σατινέ φινίρισμα και σε τέσσερα αποχρώσεις.

- Πλένεται
- Δεν κιτρινίζει

### ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ιδανικό για ανακαίνιση μπάνιων- ειδών υγιεινής (νιπτήρες, μπανιέρες, πλακάκια κτλ.) και ομοιόμορφη βαφή λοιπών αντικειμένων (καλοριφέρ, παράθυρα, ντουλάπες κτλ.). Είναι επίσης κατάλληλο για κουζίνες (ψυγεία, πλυντήρια και άλλες ηλεκτρικές συσκευές) και σε επιφάνειες ξύλου, μελαμίνης, σίδηρου, τσιμέντου, αλουμινίου κλπ. κατάλληλα ασταρωμένων.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>Φινίρισμα</b>	Γυαλιστερό	Σατινέ
<b>Απόχρωση</b>	Λευκό & 4 αποχρώσεις	Λευκό
<b>Σύνθεση:</b>	Πολυουρεθάνης	
<b>Πυκνότητα</b>	1.20-1.24 kg/L	1.34-1.38 kg/L
<b>Στερεά όγκου</b>	50%	50%
<b>Σημείο ανάφλεξης</b>	Βάση: 35°C	
<b>Καλυπτικότητα</b>	11-14 τ.μ./λίτρο	
<b>Χρόνος στεγνώματος</b>	<b>Στην αφή</b> 4-6 ώρες	<b>Επαναβαφή</b> 12-24 ώρες
<b>Αραίωση / Καθαρισμός</b>	Στους 23°C: TITAN YATE Diluyente	
<b>Συνιστώμενο πάχος</b>	60-90 στεγνά microns	
<b>Συσκευασίες</b>	750 ml	

**Περιεκτικότητα σε VOC** σύμφωνα με 2004/42/IIA (i) (550/500) Máx. VOCs 535 g/L

Μεταξύ των στρώσεων, αν μεσολαβήσουν πάνω από 24-48 ώρες στεγνώματος, είναι σημαντικό να τρίψετε επιφάνεια με γυαλόχαρτο πριν την εφαρμογή των επόμενων στρώσεων.

Διαφορές στη θερμοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο στεγνώματος, καλυπτικότητα κτλ.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

**Εργαλεία εφαρμογής** Πινέλο ή ρολό

ΑΝΑΜΕΙΞΤΕ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΤΡΩΣΗ. Αναμείξτε 4 μέρη σε όγκο Βάση με 1 μέρος Σκληρυντικό. Μετά από 4-8 ώρες, ανάλογα με τη θερμοκρασία, το μείγμα πήζει. Εφαρμόστε 1-2 στρώσεις σε επιφάνειες καθαρές, στεγνές χωρίς σκουριά και κατάλληλα ασταρωμένες. Αν υπάρχουν υλικά ενώσεων πλακιδιών στην επιφάνεια (σιλικόνη, λάστιχο κτλ.) πρέπει να καλυφθούν με ταινία πριν την εφαρμογή.

**Προετοιμασία γυμνών επιφανειών:**

- Πολυεστέρα: Τρίψτε με γυαλόχαρτο και αφαιρέστε τις λιπαρές ουσίες με YATE Diluyente.
- Πλακάκια: Αφαιρέστε τις λιπαρές ουσίες. Εφαρμόστε YATE Imprimacion Eroxi.
- Πορσελάνη, σίδηρο, γαλβανισμένο μέταλλο, αλουμίνιο, ανοξείδωτο ατσάλι, επένδυση χρωμίου, ξύλο: Τρίψτε με γυαλόχαρτο και αφαιρέστε τις λιπαρές ουσίες. Εφαρμόστε YATE Imprimacion Eroxi.

#### **Επαναβαφή:**

Προηγούμενες βαφές σε καλή κατάσταση: Στοκάρετε αν είναι απαραίτητο με YATE Masilla Eroxi, και αφού καθαρίσετε και τρίψετε με γυαλόχαρτο, εφαρμόστε απευθείας TITAN Esmalte Aspecto Ceramico.  
Αν είναι σε κακή κατάσταση: αφαιρέστε τις τελείως και εφαρμόστε όπως σε γυμνή επιφάνεια.

#### **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:**

- Μόλις αναμειχθεί το μείγμα θα σκληρύνει. Μετά από 4-8 ώρες είναι αδύνατο να εφαρμόσετε το μείγμα
- Σε μπανιέρες περιμένετε τουλάχιστον 72 ώρες από την τελευταία στρώση πριν τη χρησιμοποιήσετε

### **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

#### **Προϊόν με βάση διαλύτη.**

Εύφλεκτο. Κρατήστε το μακριά από πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Χρησιμοποιήστε το μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Σε εσωτερική χρήση, κρατήστε πόρτες και παράθυρα ανοιχτά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος. Όταν γίνεται εφαρμογή σε μεγάλες εσωτερικές επιφάνειες ή περιορισμένους χώρους, φορέστε κατάλληλη αναπνευστική μάσκα.

Αποφύγετε επαφή με δέρμα και μάτια. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, συνίσταται να φοράτε προστατευτικά γυαλιά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύντε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Αφαίρεση λεκέδων από το δέρμα: χρησιμοποιήστε σαπούνι και νερό ή ειδικό καθαριστικό δέρματος.

Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Μην το αδειάζετε σε αποχετεύσεις ή συστήματα ύδρευσης. Κάποιες τοπικές αρχές έχουν ειδικές εγκαταστάσεις για απόρριψη βαφών.

Ημερομηνία έκδοσης: Μάιος 2008

**ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425**