

PRIMER FOR GLOSSY SURFACES

Αστάρι για Γυαλιστερές Επιφάνειες

Ειδικό αστάρι διαλύτου, ενός συστατικού, χωρίς τοξικές χρωστικές, με άριστη πρόσφυση σε αλουμίνιο, γαλβανιζέ λαμαρίνες, καθώς και σε ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό κλπ. Δουλεύεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα, έχει ελαστικότητα και προσφέρει ιδανική επιφάνεια για την εφαρμογή της τελικής βαφής.



Πλεονεκτήματα:

- Ιδανικό για αλουμίνιο, γαλβανιζέ λαμαρίνες
- Άριστη πρόσφυση και εργασιμότητα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιξώδες
80 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)



Πυκνότητα
1,27 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ειδικό αστάρι διαλύτου, ενός συστατικού, χωρίς τοξικές χρωστικές, με άριστη πρόσφυση σε αλουμίνιο, γαλβανιζέ λαμαρίνες, καθώς και σε ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό κλπ.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Γκρι



ΑΠΟΔΟΣΗ



Για μία στρώση
12-14 m²/L

ΑΡΑΙΩΣΗ



Έως 3%
• Με διαλυτικό πιστολιού T350

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Στην αφή
45-60 min



Για την εφαρμογή τελικού χρώματος
16-18 h

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Γκρι

750 mL

2.5 L



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



Οι επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται με Διαλυτικό Πινέλου T 300, να είναι στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια και να έχουν λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο (κυρίως οι πρόσφατα γαλβανισμένες λαμαρίνες).



ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1

Αραιώνουμε έως 3% με Διαλυτικό Πιστολιού ή T350 και αναδεύουμε καλά πριν την χρήση.

2

Εφαρμόζουμε μία στρώση με ρολό, πινέλο ή πιστόλι.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ



Μετά από 16-18 ώρες αφού στεγνώσει πλήρως, η επιφάνεια λειαίνεται με κατάλληλο γυαλόχαρτο, απομακρύνεται η σκόνη και εφαρμόζεται βερνικόχρωμα για μεταλλικές επιφάνειες:

Προτείνεται:

- Βερνικόχρωμα νερού Aquavit PU Eco
- Βερνικόχρωμα διαλύτου Platinum PU, Verolac, Heavy Metal Silicon



TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <80% RH. Μην εφαρμόζετε εάν υπάρχει κίνδυνος βροχής/παγετού τις επόμενες 48 ώρες.
- Ρολά, πινέλα, πιστόλια καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με διαλυτικό πιστολιού T350.
- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη

- χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστεί.
- Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Μετά την εφαρμογή του χρώματος, σφραγίστε καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.

- Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



“Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού”. Οριακή τιμή **500 g/L**. Μέγιστη περιεκτικότητα **499 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προιφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



5°C-38°C

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν ακόπο μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση του προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή ψφορές προκληθεύντα στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμμωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

210.5589.400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΣ

