

# DiaxyL

Συντηρητικό Ξύλου Νερού



Άχρωμο συντηρητικό ξύλου νερού για εξωτερικές επιφάνειες όπως παράθυρα, εξωτερικές πόρτες, έπιπλα κήπου, πέργολες, φράχτες κ.α. Εμποτίζει εύκολα και σε βάθος το ξύλο, προστατεύοντας το αποτελεσματικά από τους μύκητες που είναι υπεύθυνοι για τον αποχρωματισμό και το σάπισμα του ξύλου ή τη δημιουργία μπλε κηλιδώσεων και μούχλας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 113, EN 73, EN 84 και EN 152.

- Προστατεύει από τους μύκητες
- Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 113, EN 73, EN 84 και EN 152

## ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Διατίθεται σε άχρωμο.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία	750 mL	2.5L
--------	--------	------

## ΑΠΟΔΟΣΗ

4 - 6 m<sup>2</sup>/L ανάλογα με το είδος του ξύλου.

## ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία **A/η** "Συνδεδετικά αστάρια", Τύπος **Υ**): **30 g/L**. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο **29 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

## ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, χωρίς ρετσίνα, λάδι ή παλιά βερνίκια.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το προϊόν αναδεύεται καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόζεται σε μία ή περισσότερες στρώσεις με πινέλο, ρολό, πιστόλι ή εμβάπτιση χωρίς αραίωση. Να μην εφαρμόζεται σε ξύλινες επιφάνειες που είναι σε επαφή με το έδαφος ή το νερό. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5°C, μεγαλύτερες από 35°C και/ή σχετική υγρασία πάνω από 80% ή όταν η υγρασία του ξύλου ξεπερνά το 18%.

Το προϊόν είναι στεγνό στην αφή σε 1-2 ώρες και επαναβάφεται μετά από 24 ώρες. Αφού στεγνώσει πλήρως, εφαρμόζεται βερνίκι εμποτισμού DiaxyL Plus Νερού ή βερνίκι Lussolac Νερού ή Marelac Νερού. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (σχετική υγρασία και θερμοκρασία).

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται με σαπούνι ή απορρυπαντικό.



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιξώδες	15 - 30 sec (FORD CUP#4, 25°C)
Πυκνότητα	1,01 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης για ικανή συντηρητική δράση 2 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής. Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C - 38°C.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.



ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - 801 1000 800

Τ.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00  
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00  
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr