

# Lussolac-(w)

Υδατοδιαλυτό βερνίκι ξύλου



Υδατοδιαλυτό άοσμο βερνίκι ξύλου, ενός συστατικού, με βάση συνδυασμό αυτοδικτυούμενων ακρυλικών και πολυουρεθανικών ρητινών για ξύλινες επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Έχει εξαιρετικό άπλωμα και μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως έντονη ηλιοφάνεια ή αυξημένη υγρασία.

- Προστατεύει και διακοσμεί ξύλινες επιφάνειες σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους
- Ιδιαίτερα ανθεκτικό στην υγρασία και την έντονη ηλιοφάνεια

## ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Διατίθεται άχρωμο σε γυαλιστερό, σατινέ και ματ φινίρισμα.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Άχρωμο	750 mL	2.5L
--------	--------	------

## ΑΠΟΔΟΣΗ

12 – 14 m<sup>2</sup>/L για κάθε επίστρωση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

## ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία **A/ε** "Βερνίκια και βαφές ξύλου εσωτερικών/εξωτερικών διακοσμήσεων", Τύπος **Υ**): **130 g/L**. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο **99 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

## ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, χωρίς ρετσίνα ή λάδι και γυαλοχαρταρισμένες,

Σε καινούργιες ξύλινες επιφάνειες εφαρμόζεται συντηρητικό Diaxyl Décor νερού.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το προϊόν αναδεύεται καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόζεται σε μία ή δύο στρώσεις με ρολό, πινέλο ή πιστόλι με αραιώση έως 10% με νερό. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5°C, μεγαλύτερες από 35°C και/ή σχετική υγρασία πάνω από 80%.

Το προϊόν είναι στεγνό στην αφή σε 1-2 ώρες και επαναβάφεται μετά από 6-8 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (σχετική υγρασία και θερμοκρασία).

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται με σαπούνι ή απορρυπαντικό.



Ιξώδες	80 ± 10 KU (ASTM D 562, 25° C)
Πυκνότητα	1,05 ± 0,02 Kg/ L (ISO 2811)
Στιλπνότητα	Γυαλιστερό: > 80 μονάδες στις 60° Σατινέ: 20 - 30 μονάδες στις 60° Ματ: < 15 μονάδες στις 60° (ISO 2813)

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C - 38°C.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - 801 1000 800**

Τ.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00  
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00  
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr