

Marelac

Βερνίκι θαλάσσης διαλύτου



Διαφανές βερνίκι διαλύτου πολυουρεθανικής βάσης, ενός συστατικού, για ξύλινες επιφάνειες που εκτίθενται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ιδανικό για κόττερα, θαλαμηγούς, πλοία, αλλά και πόρτες, παράθυρα, ξύλινα έπιπλα εξωτερικών χώρων, κ.α. Έχει μεγάλη ελαστικότητα, γυαλάδα, σκληρότητα και εξαιρετικό άπλωμα. Περιέχει φίλτρα UV με φωτοσταθεροποιητές HALS που προστατεύουν το ξύλο από τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

- Βερνίκι θαλάσσης πολυουρεθανικής βάσης, εξαιρετικής αντοχής
- Με φίλτρα UV και φωτοσταθεροποιητές HALS
- Η απόλυτη προστασία του ξύλου

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Διατίθεται άχρωμο σε γυαλιστερό φινίρισμα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Άχρωμο	750 mL	2.5L
--------	--------	------

ΑΠΟΔΟΣΗ

14 – 16 m²/L για κάθε επίστρωση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία **A/ε** "Βερνίκια και βαφές ξύλου εσωτερικών/εξωτερικών διακοσμήσεων", Τύπος **Δ**): **400 g/L**. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο **398 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, χωρίς ρετσίνα ή λάδι και γυαλοχαρταρισμένες, Σε καινούργιες ξύλινες επιφάνειες εφαρμόζεται συντηρητικό Diaxyl Décor.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το προϊόν αναδεύεται καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόζεται σε μία ή δύο στρώσεις με ρολό ή πινέλο με αραιώση 5% με Διαλυτικό Πινέλου T 300 ή πιστόλι airless με αραιώση 5% με Διαλυτικό Πιστολιού T 350. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5°C, μεγαλύτερες από 35°C και/ή σχετική υγρασία πάνω από 80%.

Το προϊόν είναι στεγνό στην αφή σε 3-4 ώρες και επαναβάφεται μετά από 20-24 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (σχετική υγρασία και θερμοκρασία).

Ρολά, πινέλα και λεκέδες στο πάτωμα καθαρίζονται με Διαλυτικό Πινέλου T 300 και στη συνέχεια με σαπούνι ή απορρυπαντικό. Τα πιστόλια καθαρίζονται με Διαλυτικό Πιστολιού T 350.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιξώδες	55 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)
Πυκνότητα	0,94 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
Στιλπνότητα	> 90 μονάδες στις 60° (ISO 2813)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C - 38°C.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.



ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - 801 1000 800

Τ.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr