

Colorato Pro

Πλαστικό

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Λευκό πλαστικό χρώμα γενικής εσωτερικής χρήσης με μεγάλη καλυπτικότητα και υψηλή απόδοση. Δουλεύεται εύκολα και απλώνει θαυμάσια δίνοντας λεία ματ επιφάνεια.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια ή τυχόν σαθρά υλικά. Χρησιμοποιούμε ακρυλικό στόκο οικοδομών για να στοκάρουμε τις οπές και να σπατουλάρουμε τυχόν ρωγμές. Σε καινούργιες επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδες, κ.λ.π., καθώς και σπατουλαρισμένες επιφάνειες εφαρμόζουμε πρώτα διάφανο αστάρι διαλύτη, αραιωμένο έως 100% με διαλυτικό πινέλου ή μικρονιζέ ακρυλικό αστάρι νερού αραιωμένο 50 – 100% με νερό. Παλιές υδροχρωματισμένες επιφάνειες (με ασβέστη ή κόλλα) μπορούν να ασταρωθούν με διάφανο αστάρι διαλύτη.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Διατίθεται λευκό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε δοχεία των 750mL, 3 L και 9 L.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

Στην αφή σε 15 – 30 λεπτά, ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ

Επαναβάφεται μετά από 3 – 4 ώρες, ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.

ΑΠΟΔΟΣΗ

10 – 12 m² / L για κάθε επίστρωση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

ΑΡΑΙΩΣΗ

Έως 10% με νερό.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται με σαπούνι ή απορρυπαντικό.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία **A/a** “*Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών (Στιλπνότητα ≤ 25@60°*”, Τύπος **Y**): **30** g/L. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο **29** g/L ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

Colorato Πλαστικό

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΙΞΩΔΕΣ

105 ± 5 K.U. (STORMER, 25° C).

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

1,59 ± 0,02 Kg / L.

ΣΤΕΡΕΑ (% κ.β.)

~ 60 (ΕΛΟΤ 1028).

ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΥΚΟΤΗΤΑΣ

~ 89 (ASTM E313-98).

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΤΡΙΝΙΣΜΑΤΟΣ

~ 0,5 (ASTM E313-98).

ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ

L ~ 96,5 (CIE L*a*b*).

pH

8 – 9.

ΣΤΙΑΠΝΟΤΗΤΑ

< 5 μονάδες στις 60° (ΕΛΟΤ EN ISO 2813).

ΕΠΑΝΑΒΑΨΙΜΟΤΗΤΑ

Άριστη (ΕΛΟΤ 788).

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

5° C (ΕΛΟΤ 788).

ΛΟΓΟΣ ΚΑΛΥΠΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ (16 m² / L)

> 0,94 (ΕΛΟΤ 721. Το πρότυπο ισχύει για το λευκό και τις ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 χρόνος σε κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης (ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης μεταξύ 5° C και 38° C). Αναδεύουμε καλά πριν τη χρήση. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5° C, μεγαλύτερες από 35° C και/ή σχετική υγρασία πάνω από 80%. Επιφάνειες βαμμένες με πλαστικό χρώμα Colorato πλένονται χρησιμοποιώντας μαλακό σφουγγάρι με νερό και σε περίπτωση επίμονων λεκέδων με απαλό, άχρωμο απορρυπαντικό, μετά την πάροδο τουλάχιστον δύο εβδομάδων από τη βαφή τους.

ΥΓΙΕΙΝΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μακριά από παιδιά •Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον •ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη και μίγμα των: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777