

# Decking oil

Προστατευτικό Λάδι Εμποτισμού



Πολυουρεθανικά τροποποιημένο προστατευτικό λάδι εμποτισμού, εμπλουτισμένο με κερί. Χρησιμοποιείται για την αδιαβροχοποίηση και προστασία των ξύλινων κατασκευών. Διεσθύνει σε βάθος στους πόρους του ξύλου, εμποδίζει τη διείσδυση του νερού και αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά. Έχει μεγάλη αντοχή στα χημικά, τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τις καταπονήσεις.

- Πολυουρεθανικά τροποποιημένο προστατευτικό λάδι εμποτισμού
- Αδιαβροχοποιεί και προστατεύει τα ξύλινα κατασκευήματα

## ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Διατίθεται άχρωμο.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Άχρωμο	2,5 L	5 L
--------	-------	-----

## ΑΠΟΔΟΣΗ

12 - 16 m<sup>2</sup>/L για κάθε επίστρωση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

## ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/η "Συνδεδετικά αστάρια", Τύπος Δ): **750 g/L**. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο **450 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

## ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, χωρίς ρετσίνα, λάδι ή παλιά βερνίκια.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το προϊόν αναδεύεται καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόζεται σε μία στρώση με πινέλο ή πανί χωρίς αραίωση. Το επιπλέον υλικό σκουπίζεται μετά από 5 λεπτά με ένα στεγνό πανί. Δεύτερο στρώση εφαρμόζεται σε πολύ σκληρά ξύλα ή όπου τα ξύλα εκτίθενται σε έντονες καιρικές συνθήκες. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5°C, μεγαλύτερες από 35°C και/ή σχετική υγρασία πάνω από 80%.

Το προϊόν είναι στεγνό στην αφή σε 2-3 ώρες και επαναβάφεται μετά από 2 ημέρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (σχετική υγρασία και θερμοκρασία).

Ρολά, πινέλα και λεκέδες στο πάτωμα καθαρίζονται με Διαλυτικό Πινέλου T 300 και στη συνέχεια με σαπούνι ή απορρυπαντικό.



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιξώδες	15 - 30 sec (FORD CUP #4, 25° C)
Πυκνότητα	0,84 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C - 38°C.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.



**ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - 801 1000 800**

Τ.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00  
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00  
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr