

Αστάρι Πατωμάτων

Νερού



Υδατοδιαλυτό διαφανές αστάρι πατωμάτων ενός συστατικού, με βάση ακρυλική ρητίνη. Είναι κατάλληλο για την προετοιμασία και το γέμισμα των ξύλινων επιφανειών πριν την εφαρμογή του τελικού βερνικιού. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, αδιαβροχοποιεί και σκληραίνει το ξύλο και στεγνώνει γρήγορα. Εφαρμόζεται και τρίβεται εύκολα δίνοντας λεία επιφάνεια.

- **Εξαιρετική πρόσφυση, αδιαβροχοποιεί και σκληραίνει το ξύλο και στεγνώνει γρήγορα**
- **Εφαρμόζεται και τρίβεται εύκολα**

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Διαφανές.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαφανές	1 L	2.5L
----------	-----	------

ΑΠΟΔΟΣΗ

8 – 10 m²/L για κάθε επίστρωση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία **A/θ** "Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού", Τύπος **Υ**): **140 g/L**. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο **135 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνες, κεριά, λάδια και τα παλαιά πατώματα καλά γυαλοχαρταρισμένα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το προϊόν αναδεύεται καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις με ρολό, πινέλο με 5% αραιώση με νερό. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5°C, μεγαλύτερες από 35°C και/ή σχετική υγρασία πάνω από 80%.

Το προϊόν είναι στεγνό στην αφή σε 1-2 ώρες και επαναβάφεται μετά από 4-6 ώρες αφού τριφτεί. Αφού στεγνώσει πλήρως, τρίβεται ελαφρά με σιλερόχαρτο και εφαρμόζονται δύο στρώσεις Βερνίκι Πατωμάτων Νερού. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (σχετική υγρασία και θερμοκρασία).

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται με σαπούνι ή απορρυπαντικό.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιξώδες	15-30 sec (FORD CUP#4, 25° C)
Πυκνότητα	1,04 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C - 38°C.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.



ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - 801 1000 800

Τ.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr