

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10^ο χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neocryl Sport Flex

Αντιολισθηρή βαφή ακρυλικής βάσης για δάπεδα αθλοπαιδιών

Χρήσεις

Βαφή κατάλληλη για όλους τους τύπους των τεραίν και γηπέδων που είναι κατασκευασμένα από άσφαλτο, τσιμεντοκονία, μπετόν, κουίκ (π.χ. για γήπεδα τένις, μπάσκετ, βόλλεϋ, χάντ-μπωλ) καθώς και για αυλές και διπλανούς τοίχους δημοσίων χώρων και σπιτιών.

Ιδιότητες/

Πλεονεκτήματα

- Μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες και την τριβή
- Πολύ καλή πρόσφυση
- Προστατεύει από τη φθορά και παρατείνει τη ζωή των γηπέδων
- Δίνει χρώμα στα γήπεδα και τους περιβάλλοντες χώρους.
- Έχει μεγάλη απόδοση, εύκολη εφαρμογή και αποτελεί οικονομική λύση για ανακαίνιση
- Φιλική στο περιβάλλον
- Αυξημένη ελαστικότητα
- Εναρμονισμένη με την οδηγία 2004/42/EK για την χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώματα διακόσμησης και βερνίκια (χρώμα χαμηλών Π.Ο.Ε.)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πυκνότητα (EN ISO 2811.01)

1,24 kg/l

Χρήση

Μετά από 5-6 ημέρες (στους +25^ο C)

Θερμοκρασία εφαρμογής

> +8^ο C

Χρόνος στεγνώματος (+25^οC)

1 ώρα

Κατανάλωση

250-330gr/m² για δύο στρώσεις (ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος)

Σκληρότητα Shore A (EN ISO 868:2003/ASTM 2240)

76

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10^ο χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neocryl Sport Flex

Χρόνος Επαναβαφής

Θερμοκρασία	Χρόνος
+12°C	8 ώρες
+25°C	4 ώρες

Βατότητα

Θερμοκρασία	Χρόνος
+12°C	8 ώρες
+25°C	4 ώρες

Τρόπος εφαρμογής

Προετοιμασία επιφανειών: Καθαρισμός από σκόνη, λάδια και σαθρά υλικά και πλύσιμο της επιφάνειας με νερό υπό πίεση (απαραρτήτως σε νέα ασφαλτικά δάπεδα).

Εφαρμογή: Μετά τον καθαρισμό και το στέγνωμα της επιφάνειας, εφαρμόζουμε σαν αστάρι μια στρώση με το γαλάκτωμα **Revinox**[®] αραιωμένο με νερό σε αναλογία **Revinox**[®] : Νερό 1:4. Στη συνέχεια εφαρμόζεται το **Neocryl Sport Flex**[®] με ρολό μετά από καλή ανάδευση. Η αραιώση γίνεται με νερό σε ποσοστό 20-25% για το πρώτο χέρι και 10-15% για το δεύτερο.

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10^ο χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neocryl Sport Flex

Ιδιαίτερες Συστάσεις

- Η εφαρμογή του **Neocryl Sport Flex**[®] δεν πρέπει να γίνεται με βροχερό καιρό ή υψηλή υγρασία.
- Οι χρόνοι (στεγνώματος, επαναχρωματισμού, κτλ.) επιμηκύνονται από υγρασία και χαμηλές θερμοκρασίες.
- Για δημιουργία αντιολισθητικής επιφάνειας πρέπει πριν την εφαρμογή του **Neocryl Sport Flex**[®] να προστεθεί στο αραιωμένο υλικό χαλαζιακή άμμος χαμηλής κοκκομετρίας (περίπου 10-25% κ.β.) και να εφαρμοστεί το υλικό όπως συνήθως.
- Δεν είναι κατάλληλο για τα πολυουρεθανικά γήπεδα μεγάλης ελαστικότητας

Καθαρισμός Εργαλείων

Αμέσως μετά την εφαρμογή με άφθονο νερό.

Αφαίρεση Κηλίδων

Όσο είναι νωπό με άφθονο νερό. Αν έχει σκληρυνθεί με διαβρωτικό χρωμάτων ή με μηχανική αφαίρεση.

Αποχρώσεις

Κεραμιδί, πράσινο, λευκό και αποχρώσεις κατά παραγγελία πάνω από μια ορισμένη ποσότητα.

Συσκευασία

Πλαστικά δοχεία 4kg και 12kg

Χρόνος Αποθήκευσης

Τουλάχιστον 2 έτη εφόσον διατηρηθεί στην αρχική κλειστή συσκευασία του, προστατευμένο από τον παγετό και την έκθεσή του στην ηλιακή ακτινοβολία

Οδηγίες Προφύλαξης

Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.