



Τεχνική προδιαγραφή

Έκδοση: 08

Ημερομηνία: 06/09/2016



## ΑΣΤΑΡΙ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ

Ειδικό αστάρι ξύλινων πατωμάτων

Το ΑΣΤΑΡΙ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ είναι ειδικό, διαφανές συνδεδετικό αστάρι ενός συστατικού με βάση ειδικές συνθετικές ρητίνες. Αποτελεί την ιδανική λύση για προετοιμασία των ξύλινων πατωμάτων πριν την εφαρμογή του βερνικιού δύο συστατικών πατωμάτων της ER-LAC. Οι μοναδικές του ιδιότητες και η πρωτοποριακή του τεχνολογία κάνουν το ΑΣΤΑΡΙ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ να ξεχωρίζει και ταυτόχρονα να εξασφαλίζει ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα. Σταθεροποιεί τις ξύλινες επιφάνειες, τις προστατεύει από την υγρασία και την κυάνωση. Εφαρμόζεται εύκολα, στεγνώνει πολύ γρήγορα και τρίβεται εύκολα και γρήγορα. Εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση και άριστη ελαστικότητα.

- Εξαιρετικής ποιότητας αστάρι πατωμάτων
- Σταθεροποιεί τις ξύλινες επιφάνειες
- Προστατεύει από υγρασία και κυάνωση
- Εφαρμόζεται εύκολα
- Στεγνώνει πολύ γρήγορα
- Τρίβεται εύκολα και γρήγορα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Άριστη ελαστικότητα

Αποχρώσεις: Διάφανο

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ASTARI PARQUET:

1L (12 pcs/cb),

5L (4 pcs/cb)

2.5L (6 pcs/cb)

### ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ξύλινα πατώματα



**ER-LAC Γ.Δ. ΚΟΥΤΛΗΣ ΑΒΕΕ.**

**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ**

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 34ο ΧΛΜ. Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΩΡΩΠΟΥ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ)

190 11 ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΗΛ: 22950 22146-150 , FAX: 22950 22124, Email: support@erlac.gr

[www.erlac.gr](http://www.erlac.gr)





Τεχνική προδιαγραφή

Έκδοση: 08

Ημερομηνία: 06/09/2016

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αποχρώσεις: Διαφανές

Ειδικό Βάρος: 0.90-0.95 g/ml. (ISO 2811)

Ιξώδες: 30-45 sec ( Ford Cup No 4 )

Αραιώση: Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση

Μέθοδος εφαρμογής: Πλατύ πινέλο

Χρόνος Στεγνώματος: Ελεύθερο σκόνης: 5-10 λεπτά

Ελεύθερο στην αφή: 20-30 λεπτά

Πλήρες στέγνωμα: 1-2 ώρες

Χρόνος Τριψίματος: 2 ώρες

Θεωρητική απόδοση: 5-6 m<sup>2</sup>/l



## ΠΟΕ (ΠΗΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)

Το προϊόν εμπίπτει στην οδηγία 2004/42/Ε.Κ. Κατηγορία Α/η «Συνδεδετικά αστάρια. – Τύπος Διαλύτου». Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. :750 g/l. Μέγιστη περιεκτικότητα σε Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση : 749 g/l.

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές, τριμμένες, χωρίς σκόνες, λάδια, άλατα και αποσαθρωμένα τμήματα. Τρίβουμε καλά το πάτωμα με λειαντικό Νο 100 και καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια. Η προεργασία και ο καθαρισμός της επιφάνειας μπορεί να δημιουργήσει σκόνη και / ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις, που επιβάλλουν τον καλό αερισμό του χώρου και τη χρήση κατάλληλων μέσων για τη προστασία της αναπνοής.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύουμε καλά και εφαρμόζουμε το ΑΣΤΑΡΙ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ με πλατύ πινέλο σε καλά τριμμένες και καθαρές επιφάνειες. Εάν θέλουμε να χρωματίσουμε το ξύλινο πάτωμα, εφαρμόζουμε πρώτα την υδατοδιαλυτή βαφή AQUATINT ή COVERTINT και ύστερα από 24 ώρες εφαρμόζουμε το αστάρι πατώματος. Στη συνέχεια τρίβουμε καλά το αστάρι και εφαρμόζουμε το βερνίκι πατώματος δύο συστατικών της ER-LAC γυαλιστερό, σατινέ ή ματ.

**Αποφύγετε την εφαρμογή όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μικρότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 35°C.**

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να αποθηκεύεται πάντα σε δροσερό και σκοτεινό περιβάλλον σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 5°C μέχρι 35°C.

Σφραγίστε προσεκτικά το δοχείο για μελλοντική χρήση. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αφαιρέστε το προϊόν που περισσεύει στα εργαλεία πριν τα καθαρίσετε. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κύκλου ζωής των προϊόντων. Καθαρίστε τα εργαλεία με Διαλυτικό καθαρισμού CL-88. Μην απορρίπτετε το περίσσειμα του χρώματος και τις άδειες συσκευασίες μαζί με τα τοπικά απορρίμματα και ούτε να το αδειάζετε στην αποχέτευση.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Συμβουλευτείτε και ακολουθήστε με προσοχή τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος. Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος.