



CORROLUX antirust

Στιλπνό Αντισκωριακό
Βερνικόχρωμα



Απόδοση: 15-17 m²/lt



Στέγνωμα: 1 - 3 ώρες



Αραίωση:

Έως 5% σε όγκο με Smaltolux White spirit

έως 12% σε όγκο με Διαλυτικό Νο1



Επαναβαφή: 18 ώρες



Συσκευασία: 750ml , 2,5lt

Εφαρμογή: Πινέλο, Ρολό, Πιστόλι

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αντισκωριακό γυαλιστερό βερνικόχρωμα κατάλληλο για τη βαφή νέων, καθώς και παλαιών μεταλλικών επιφανειών ήδη σκουριασμένων. Αποτελεί ιδανική λύση για τη βαφή μεταλλικών επιφανειών με ένα μόνο προϊόν χωρίς αντισκωριακό, προσφέροντας έτσι σημαντική οικονομία σε χρόνο και κόστος υλικών.

Το χρώμα έχει ισχυρή πρόσφυση, πολύ καλό άπλωμα και γρήγορο στέγνωμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στιλπνότητα	Στιλπνό με γυαλάδα 84-88 μονάδες στις 60°.
Ειδικό Βάρος	1,18 - 1,21 kg/lt (Λευκό). 0,98 - 1,00 kg/lt (Μαύρο). 1,00 - 1,20 kg/lt (Αποχρώσεις).
Απόδοση	15-17 m ² /lt ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια.
Αραίωση	Έως 5% σε όγκο με διαλυτικό SMALTOLUX WHITE SPIRIT για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό και έως 12% με Διαλυτικό Νο1 της VECHRO για εφαρμογή με πιστόλι.
Στέγνωμα	Στεγνό στην αφή σε 1 - 3 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την απόχρωση.
Επαναβαφή	Τουλάχιστον 18 ώρες από την εφαρμογή. Συνιστάται η επαναβαφή να γίνεται μετά την πλήρη σκλήρυνση της πρώτης στρώσης. Οι παραπάνω χρόνοι επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές καιρικές συνθήκες.
VOC class	«Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού. Αντιδιαβρωτικό φινίρισμα». Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC = 500 gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμο προς χρήση= 485 gr/lt. Πληροί τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και μετά το έτος 2011. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 250 °C.
Αντιδιαβρωτική προστασία	Σε 240 ώρες (10 ημέρες) αλατονέφωση, το προϊόν σε πάχος ξηρού φιλμ 100 μικρά παρουσιάζει εξαιρετική συμπεριφορά.
Αποχρώσεις	Λευκό, μαύρο και έτοιμες αποχρώσεις χρωματολογίου.



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται από ελαττωματικής ή κακής συνοχής υλικά, όπως ξεφλουδισμένα χρώματα, σαθρά κομμάτια σκουριάς, γράσα, άλατα, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή πρόσφυση. Καθαρίστε την επιφάνεια με SMALTOLUX WHITE SPIRIT.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόζουμε μία ή δύο στρώσεις CORROLUX (πάχος ξηρού φιλμ 80-120 μm) για να επιτύχουμε μεγαλύτερη αντισκωριακή προστασία και λείο/ομοιόμορφο φινιρίσμα. Εξασφαλίστε ότι καλύπτονται σωστά με χρώμα όλες οι γωνίες και τα δύσκολα σημεία της υπό βαφή επιφανείας..

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με διαλυτικό και σαπουνάδα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία 8 - 30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80 %. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό, προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επικινδυνότητα του προϊόντος, στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Μακριά από παιδιά.



Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι βασισμένες σε ελέγχους διαπιστευμένων εργαστηρίων και αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από την εταιρεία, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, 14001 και του κανονισμού EMAS. Ως παραγωγοί δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοσδήποτε ζημιάς ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.