

SYNTOL SUPER

Υψηλών Αντοχών Ντουκόχρωμα Αμαξωμάτων Και Μηχανημάτων

Υψηλής ποιότητας, χρώμα συνθετικών ρητινών, μεγάλης αντοχής, ιδανικό για την βαφή οχημάτων, μηχανημάτων και μεταλλικών κατασκευών. Έχει μεγάλη σκληρότητα, καλυπτικότητα και γυαλάδα που διατηρείται αμετάβλητη. Λόγω της ειδικής του σύστασης αποτελεί άριστο αντιδιαβρωτικό φινιρίσμα για κάθε είδους μεταλλική επιφάνεια. Οι αποχρώσεις του μένουν αναλλοίωτες στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και το πλύσιμο. Δουλεύεται μαλακά, απλώνει πολύ καλά και προσφέρει προστασία και ομορφιά.



Πλεονεκτήματα:

- Υψηλή αντοχή και καλυπτικότητα
- Ιδανικό για τη βαφή οχημάτων, μηχανημάτων και μεταλλικών κατασκευών
- Αποχρώσεις αναλλοίωτες στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και το πλύσιμο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιξώδες

70 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)



Πυκνότητα

1,21 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
για το λευκό

Στιλπνότητα

> 90 μονάδες στις 60°
(ISO 2813)

ΑΠΟΔΟΣΗ



Για μία στρώση

14-16 m²/L



Για δύο στρώσεις

7-8 m²/L

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

38 έτοιμες αποχρώσεις

750 mL

2.5 L



ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Ματ

Σατινέ

Γυαλιστερό



Γυαλιστερό Φινιρίσμα

ΑΡΑΙΩΣΗ



Έως 5%

- Για ρολό/πινέλο με διαλυτικό πινέλου T300
- Για πιστόλι με διαλυτικό πιστολιού T350

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



Στην αφή


2-3 h

Επαναβαφή


20-24 h

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

38 έτοιμες αποχρώσεις



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΒΕΝΤΑΛΙΕΣ



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για κάθε είδους μεταλλική επιφάνεια. Ιδανικό για τη βαφή οχημάτων, μηχανημάτων και μεταλλικών κατασκευών.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



Οι επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται με Διαλυτικό Πινέλου T300, να είναι στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια και να έχουν λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο.



Οι μεταλλικές επιφάνειες ασαρώνονται με αντισκωριακό αστάρι (Anti-Rust Primer, Minio Primer ή Metal Primer).



Οι μεταλλικές γυαλιστερές επιφάνειες (γαλβανισμένες, αλουμινίου, κ.λπ.) ασαρώνονται με Primer for Glossy Surfaces ή Wash Primer.



ΒΗΜΑΤΑ

1

Αραιώνουμε έως 5% με Διαλυτικό Πινέλου T300 για ρολό ή πινέλο ή με Διαλυτικό Πιστολιού T350 για πιστόλι και αναδεύουμε καλά πριν την χρήση.

2

Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση με ρολό, πινέλο ή πιστόλι.

3

Επαναβάφουμε μετά από 20-24 ώρες.

TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <80% RH. Για εξωτερική χρήση, μην εφαρμόζετε εάν υπάρχει κίνδυνος βροχής/παγετού τις επόμενες 48 ώρες.
- Ρολά, πινέλα καθαρίζονται με διαλυτικό πινέλου T300 και στη συνέχεια με σαπούνι ή απορρυπαντικό. Τα πιστόλια καθαρίζονται με διαλυτικό πιστολιού T350.

- Επιφάνειες βαμμένες με Syntol SUPER πλένονται μετά την πάροδο 30 ημερών από τη βαφή τους.
- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.
- Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Μετά

την εφαρμογή του χρώματος, σφραγίστε καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.

- Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



«Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού». Οριακή τιμή **500 g/L**. Μέγιστη περιεκτικότητα **495 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



5°C-38°C

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

210.5589.400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

