

**PRATT & LAMBERT® PAINTS**  
*Never compromise®*

## **Aquanamel® Waterborne Alkyd Enamel**

**Z0700 Series – Satin****Z0900 Series – Gloss**

Το **Aquanamel® Waterborne Alkyd Enamel** είναι κορυφαίας ποιότητας βερνικόχρωμα που προσφέρει εξαιρετική υφή, άπλωμα, ομοιόμορφο και ανθεκτικό φινίρισμα. Παρέχει τη δυνατότητα και την ευκολία χρήσης μιας υδατοδιαλυτής επίστρωσης με εφαρμογή και απόδοση παρόμοια των παραδοσιακών βαφών βάσεως διαλύτου. Παρέχει ευκολία στην εφαρμογή και καθαρίζει με σαπούνι και νερό. Είναι ιδανικό για χρήση σε εσωτερικές και εξωτερικές επενδύσεις όπως παράθυρα, πόρτες και ντουλάπια.

- Εξαιρετική ροή & άπλωμα για ομαλό, ομοιόμορφο φινίρισμα
- Δημιουργεί ένα σκληρό, ανθεκτικό φινίρισμα
- Εξαιρετική εφαρμογή πινέλου, ρολού και ψεκασμού
- Υψηλός χρόνος δουλέματος
- Καθαρίζει με σαπούνι και νερό - δεν απαιτούνται διαλύτες
- Χαμηλές ΠΟΕ

### **Προτεινόμενα συστήματα βαφής**

#### **Γυψοσανίδες:**

1 στρώση **Pratt & Lambert® Int/Ext Multi-Purpose Waterborne Primer**  
1-2 στρώσεις **Aquanamel® Waterborne Alkyd Enamel**

#### **Τοιχοποιία (ωρίμανση 30 ημέρες):**

1 στρώση **Pratt & Lambert® Multi-Purpose Waterborne Primer**  
1-2 στρώσεις **Aquanamel® Waterborne Alkyd Enamel**

#### **Τσιμεντόλιθοι:**

1 στρώση **Pratt & Lambert® Multi-Purpose Waterborne Primer**  
1-2 στρώσεις **Aquanamel® Waterborne Alkyd Enamel**

#### **Σοβάδες (ωρίμανση 30 ημέρες), Ξύλο :**

1 στρώση **Pratt & Lambert® Multi-Purpose Waterborne Primer**  
1-2 στρώσεις **Aquanamel® Waterborne Alkyd Enamel**

#### **Μέταλλο:**

1 στρώση **Pratt & Lambert® Multi-Purpose Waterborne Primer**  
1-2 στρώσεις **Aquanamel® Waterborne Alkyd Enamel**

## Προετοιμασία Επιφανειών

Όλες οι επιφάνειες θα πρέπει να προετοιμάζονται κατάλληλα και να είναι καθαρές. Συνστήνεται πάντα υγρό τρίψιμο. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης και την έκθεσή σας προς αυτή. Για να εξασφαλιστεί η σωστή πρόσφυση, η επιφάνεια που πρόκειται να βαφτεί πρέπει να είναι απαλλαγμένη από ρύπους, σκόνη, λάδια, λίπη, κερί, σκουριά και οποιεσδήποτε άλλες επιφανειακές προσμειξεις. Καθαρίστε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο καθαριστικό. Ξεπλύνετε προσεκτικά και αφήστε να στεγνώσει. Τρίψτε την επιφάνεια για να αφαιρέσετε τυχόν σαθρά χρώματα και να εξομαλύνετε παλιές επιφάνειες. Θαμπώστε τις γυαλιστερές επιφάνειες με γυαλόχαρτο Νο150. Γεμίστε τις ρωγμές και τις τρύπες με τον κατάλληλο στόκο για να εξομαλύνετε τις ανώμαλες περιοχές. Όταν στεγνώσει, ξεπλύνετε και αφαιρέστε τη σκόνη λείανσης.

**Γυψοσανίδες:** Σκουπίστε με ένα υγρό πανί για να αφαιρέσετε τη σκόνη. Αφήστε να στεγνώσει. Γεμίστε τις ρωγμές και τις τρύπες με κατάλληλο στόκο και λειάνετε. Οι ενώσεις πρέπει να πρέπει να ωριμάσουν και να λειανθούν πλήρως.

**Τοιχοποιία, τσιμεντόλιθοι:** Όλες οι νέες επιφάνειες πρέπει να ωριμάζουν σύμφωνα με τις συστάσεις του προμηθευτή-συνήθως περίπου 30 ημέρες. Οι τραχείες επιφάνειες μπορούν να γεμιστούν για να παρέχουν μια ομαλή επιφάνεια.

**Γυψοσοβάς:** Όλες οι νέες επιφάνειες πρέπει να είναι σκληρές και να έχουν ωριμάσει σύμφωνα με τις συστάσεις του προμηθευτή - συνήθως τουλάχιστον 30 ημέρες. Προετοιμάστε τον μαλακό, πορώδες ή κονιορτοποιημένο γυψοσοβά με διάλυμα 1 κουταλάκι ξύδι σε 1 γαλόνι νερού. Επαναλάβετε έως ότου η επιφάνεια είναι σκληρή, ξεπλύνετε με νερό και αφήστε την να στεγνώσει

**Ξύλο, κόντρα πλακέ κλπ:** Τρίψτε κάθε ξύλινη επιφάνεια. Καλύψτε όλες τις τρύπες και ρωγμές με κατάλληλο στόκο. Αφαιρέστε όλη τη σκόνη λείανσης.

**Αλουμίνιο και Γαλβανισμένο Μέταλλο:** Πλύνετε με κατάλληλο καθαριστικό για να αφαιρέσετε οποιοδήποτε λάδι, λίπος ή άλλη επιφανειακή μόλυνση. Αφαιρέστε όλη τη διάβρωση με γυαλόχαρτο, σύρμα καθαρισμού ή άλλη μέθοδο απόξεσης.

**Σφράγιση:** Συμπληρώστε τα κενά μεταξύ των παραθύρων, των θυρών, του τελειώματος και άλλων ανοιγμάτων διαμέσου τοιχώματος με μαστίχες ή σιλικονούχες μαστίχες αφού ασταρωθεί η επιφάνεια.

**Μούχλα:** Αφαιρέστε πριν από τη βαφή πλύση με διάλυμα 1 μέρους υγρού χλωρίνης και 3 μερών νερού. Εφαρμόστε το διάλυμα και καθαρίστε την περιοχή με μούχλα. Αφήστε το διάλυμα να παραμείνει στην περιοχή της μούχλας για 10 λεπτά. Ξεπλύνετε καλά με νερό και αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει πριν βάψετε. Φορέστε προστατευτικά γυαλιά, αδιάβροχα γάντια και προστατευτικό ρουχισμό. Ξεπλύνετε γρήγορα οποιοδήποτε από τα μείγματα που έρχονται σε επαφή με το δέρμα σας. ΜΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΤΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ Ή ΑΜΜΩΝΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΛΩΡΙΝΗΣ.

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

<b>Φορέας:</b>	Αλκυδικές ρητίνες πολυουρεθανικά τροποποιημένες	
<b>Φινίρισμα:</b>	<b>Σατινέ</b>	25-35units @60°
	<b>Γυαλιστερό</b>	>65units @60°
<b>Σημείο Ανάφλεξης:</b>	N/A	
<b>Στερεά κατ όγκο:</b>	<b>Σατινέ</b>	32 ±2%
	<b>Γυαλιστερό</b>	35 ±2%
<b>Στερεά κατά βάρος: *</b>	<b>Σατινέ</b>	50 ±2%
	<b>Γυαλιστερό</b>	51 ±2%
<b>Βάρος/Λίτρο: *</b>	<b>Σατινέ</b>	1.32 kg
	<b>Γυαλιστερό</b>	1.28 kg

# Τεχνικό Δελτίο

05/2019: ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

<b>ΠΟΕ:</b>	Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων A/δ (Y) Οριακή τιμή ΠΟΕ: 130g/L.	<129g/L																		
<b>Απόδοση ανά στρώση:</b>		~10 m <sup>2</sup> ανά λίτρο																		
<b>Πάχος βαφής ανά στρώση:</b>	<b>Σατινέ</b> <b>Γυαλιστερό</b>	@ 100μm υγρό; 35μm στεγνό @ 100μm υγρό; 35μm στεγνό																		
<b>Στέγνωμα (@ 25°C, 50% R.H.):</b>	Στην αφή Επαναβαφή	1 – 2 ώρες 4 ώρες Δεν απαιτείται																		
<b>Αραιώση</b> <b>Tinting</b>	<table border="1"><thead><tr><th>Kraft Inspired Color Universal Colorants</th><th>Γυαλιστερό</th><th>Σατινέ</th></tr></thead><tbody><tr><td>Super One-Coat® White</td><td>√</td><td>√</td></tr><tr><td>Bright White / Base</td><td>√</td><td>√</td></tr><tr><td>Pastel Base</td><td>√</td><td>√</td></tr><tr><td>Deep Base</td><td>√</td><td>√</td></tr><tr><td>Neutral Base</td><td>√</td><td>√</td></tr></tbody></table>		Kraft Inspired Color Universal Colorants	Γυαλιστερό	Σατινέ	Super One-Coat® White	√	√	Bright White / Base	√	√	Pastel Base	√	√	Deep Base	√	√	Neutral Base	√	√
Kraft Inspired Color Universal Colorants	Γυαλιστερό	Σατινέ																		
Super One-Coat® White	√	√																		
Bright White / Base	√	√																		
Pastel Base	√	√																		
Deep Base	√	√																		
Neutral Base	√	√																		
<b>Συσκευασίες:</b>	1 Quart (0.946L), 1 Gallon (3.785L)																			
* Υπολογισμένα στη Bright White / Base.																				

## Εφαρμογή

Θερμοκρασία (αέρα, επιφάνειας και υλικού): Εφαρμόστε σε θερμοκρασίες άνω των 10 °C.

Περισσότερες από μία στρώσεις απαιτούνται σε νέες ή μη κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, σε μεγάλες αλλαγές στην απόχρωση, ή σε περίπτωση σκούρων ή ζωντανών αποχρώσεων για αποτελεσματική κάλυψη και εμφάνιση.

**Airless Spray:** Πίεση/Ακροφύσιο/Αραιώση

2000 psi/.013''- .017'' / Δεν συνίσταται

**Πινέλο:** Πινέλο/Αραιώση

Nylon-Polyester / Δεν συνίσταται

**Ρολό:** Τρίχωμα/Αραιώση

1/4'' - 1/2'' ύφασμα /Δεν συνίσταται

## Οδηγίες για βελτιστοποίηση του αποτελέσματος

- Καθαρίστε την επιφάνεια ενδελεχώς
- Προετοιμάστε κατάλληλα την επιφάνεια
- Καλύψτε τις ρωγμές και τις ατέλειες τοίχων με τη χρήση κατάλληλου στεγανοποιητικού ή επισκευαστικού υλικού.
- Γεμίστε τα κενά ή τα ανοίγματα γύρω από τα παράθυρα με τη χρήση κατάλληλου στεγανοποιητικού ή επισκευαστικού υλικού.
- Σφραγίστε τις επιφάνειες όπου απαιτείται χρησιμοποιώντας υψηλής ποιότητας σφραγιστικές μαστίχες, επαναβαφόμενες σιλικονούχες μαστίχες ή σφραγιστικά.

## Προειδοποιήσεις

- Προστατέψτε το προϊόν από τον παγετό
- Δε δημιουργεί φωτοχημική αντίδραση

## Καθαρισμός εργαλείων

Καθαρίστε τις λερωμένες επιφάνειες αμέσως με σαπούνι και ζεστό νερό. Καθαρίστε τα χέρια και τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με σαπούνι και ζεστό νερό. Μετά τον καθαρισμό, ξεπλύνετε τον εξοπλισμό ψεκασμού με διαλυτικό για να αποφύγετε τη σκουριά του εξοπλισμού. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας του κατασκευαστή όταν χρησιμοποιείτε διαλυτικά

## Οδηγίες Υγιεινής, Ασφάλειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας της οδηγίας 1272/2008 EE (CLP)

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr), καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

**DRUCKFARBEN HELLAS S.A.**

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 –

FAX: +30 210 55 19 501

[www.druckfarben.gr](http://www.druckfarben.gr) | [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr)

**Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση**  
**800 111 7700** Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.  
Email: [paints.orders@druckfarben.gr](mailto:paints.orders@druckfarben.gr)