



PRATT & LAMBERT PAINTS
Never compromise®

Blok-Tite™ Masonry Waterproofing Paint

Z1191 – White/Base 1

Το **BLOK-TITE™ Masonry Waterproofing Paint** εγγυάται την μόνωση του νερού υδροστατικής πίεσεως έως και 12psi για έως και 15 έτη. Η ειδική σύνθεσή του είναι χαμηλής οσμής παρέχει λεία υφή, και είναι σχεδιασμένη να εξουδετερώνει κοινές οικιακές οσμές, παρέχει αντιμολυστική προστασία στην επιφάνεια του υμένα και χρωματίζεται σε πάνω από 500 αποχρώσεις Pratt & Lambert, παρέχοντας ύψιστη υδρομόνωση και όμορφη εμφάνιση, για πάνω και κάτω από την επιφάνεια του εδάφους εσωτερικούς και εξωτερικούς κάθετους τοίχους, τοίχους αντιστήριξης, θεμέλια, υπόγεια, γκαράζ, σκυρόδεμα, επιφάνειες από σοβά, τούβλο και τσιμεντόλιθο.

- Σταματά το νερό – αντοχή έως 12psi υδροστατικής πίεσης
- Αντιμολυστική προστασία
- Ύψιστη καλυπτικότητα
- Διαθέσιμο για πάνω από 500 αποχρώσεις P&L
- Έως 15 χρόνια εγγυημένη προστασία.

Προτεινόμενα συστήματα βαφής

Γυμνή Τοιχοποιία (ωρίμανση 30+ ημέρες), τσιμεντόλιθοι κλπ:

2 στρώσεις **BLOK-TITE™ Masonry Waterproofing Paint**

Προετοιμασία Επιφανειών

Όλες οι επιφάνειες θα πρέπει να προετοιμάζονται κατάλληλα και να είναι καθαρές. Συστήνεται πάντα υγρό τρίψιμο. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης και την έκθεσή σας προς αυτή. Αφαιρέστε οποιοδήποτε υπόλειμμα παλαιάς μη σταθεροποιημένης βαφής. Αποξέστε και τρίψτε τις φθαρμένες επιφάνειες ή το φθαρμένο χρώμα. Τρίψτε ελαφρώς τις πολύ λείες επιφάνειες. Σκουπίστε καλά την επιφάνεια και αφήστε να στεγνώσει. Σε πολύ λερωμένες από οικιακούς λεκέδες επιφάνειες ή όταν η πρόσφυση του χρώματος είναι προβληματική χρησιμοποιείτε κατάλληλο αστάρι.

Τοιχοποιία, σκυρόδεμα, σοβάς, μπλοκ: Αφήστε τις επιφάνειες να ωριμάσουν σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή ή τουλάχιστον 30 ημέρες. Αφαιρέστε όλους τους παράγοντες αποδέσμευσης και σκλήρυνσης.

Για εσωτερική χρήση κάτω από το έδαφος για να σταματήσει η διείσδυση υγρασίας στο κτίριο, το **Blok-Tite™ ΠΡΕΠΕΙ** να εφαρμοστεί σε γυμνή επιφάνεια τοιχοποιίας. Εάν εφαρμοστεί σε μια προηγούμενη επίστρωση, αυτή η επικάλυψη μπορεί να αποκολληθεί από την επιφάνεια λόγω της διείσδυσης της υγρασίας, αποκολλώντας ταυτόχρονα και τη βαφή με **Blok-Tite™ Masonry Waterproofing Paint**.

Αφαιρέστε όλα τα σαθρά. Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε με πίεση για να απομακρύνετε όλες τις βρωμιές, τη σκόνη, τα λίπη, τα χαλαρά σωματίδια, τα ξένα υλικά, τα ξεφλουδισμένα και ελαττωματικά επιχρίσματα, κλπ. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει πριν συνεχίσετε.

Επιδιορθώστε εσωτερικές ρωγμές, κενά και άλλες τρύπες με σφραγιστικό υλικό που έχει σχεδιαστεί για να αντέχει την υδροστατική πίεση.

Τεχνικό Δελτίο

05/2019: ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

Μούχλα: Αφαιρέστε πριν από τη βαφή πλύση με διάλυμα 1 μέρους υγρού χλωρίνης και 3 μερών νερού. Εφαρμόστε το διάλυμα και καθαρίστε την περιοχή με μούχλα. Αφήστε το διάλυμα να παραμείνει στην περιοχή της μούχλας για 10 λεπτά. Ξεπλύνετε καλά με νερό και αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει πριν βάψετε. Φορέστε προστατευτικά γυαλιά, αδιάβροχα γάντια και προστατευτικό ρουχισμό. Ξεπλύνετε γρήγορα οποιοδήποτε από τα μείγματα που έρχονται σε επαφή με το δέρμα σας. ΜΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΤΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ Ή ΑΜΜΟΝΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΛΩΡΙΝΗΣ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Φορέας:	Ακρυλικό	
Φινίρισμα:	Flat	0-10 units @ 85°
Σημείο Ανάφλεξης:	N/A	
Στερεά κατ όγκο:	Flat	46 ±2%
Στερεά κατά βάρος:	Flat	61 ±2%
Βάρος/Λίτρο:	Flat	1,378 kg
ΠΟΕ:	Εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος Α/γ (Υ) Οριακή τιμή ΠΟΕ: 40g/L.	<29g/L
Απόδοση ανά στρώση:		~2,5-3,0 m ² ανά λίτρο
Πάχος βαφής ανά στρώση:	Flat	@ 200-400 μm υγρό; 100-175 μm στεγνό
Στέγνωμα (@ 25°C, 50% R.H.):	Στην αφή Επαναβαφή	1 ώρα 2-4 ώρες
Tinting	Kraft Inspired Color Universal Colorants Bright White / Base	Flat √ (pastel αποχρώσεις) Έως 29g/L προσθήκη χρωστικών
Αντοχή στο νερό:	12psi ASTM D7088-04 (για επιφάνεια χωρίς οπές)	
Αντοχή στα αλκάλια (pH):	έως 13	
Συσκευασίες:	1 Gallon (3.785L)	

Εφαρμογή

Θερμοκρασία (αέρα, επιφάνειας και υλικού): Εφαρμόστε σε θερμοκρασίες άνω των 10 °C.

Δεν απαιτείται αραίωση

Σημείωση: Πρώτη επίστρωση με πινέλο, αν εφαρμόζεται με ρολό ή ψεκασμό, για να επιτευχθεί μια επιφάνεια χωρίς οπές. Αφού στεγνώσει η δεύτερη στρώση, επιθεωρήστε την επιφάνεια του τοίχου για τις οπές. Εφαρμόστε μια επιπλέον επίστρωση σε όλες τις περιοχές με ατέλειες για να εξασφαλίσετε ικανοποιητικά αποτελέσματα στεγανοποίησης

Airless Spray: Πίεση/Ακροφύσιο/Αραίωση

2000 psi/.017'' - .021'' / Δεν συνίσταται

Πινέλο: Πινέλο/Αραίωση

Nylon-Polyester / Δεν συνίσταται

Ρολό: Τρίχωμα/Αραίωση

1/2'' - 3/4'' Συνθετικό / Δεν συνίσταται

Οδηγίες για βελτιστοποίηση του αποτελέσματος

- Καθαρίστε την επιφάνεια ενδελεχώς
- Προετοιμάστε κατάλληλα την επιφάνεια
- Καλύψτε τις ρωγμές και τις ατέλειες τοίχων με τη χρήση κατάλληλου στεγανοποιητικού ή επισκευαστικού υλικού.
- Καλύψτε αποτελεσματικά όλους τους πόρους και τις οπές με το BLOK-TITE™. Αν εφαρμόζετε με ρολό ή πιστόλι, συστήνεται να εφαρμόστε το πρώτο χέρι με πινέλο.
- 2 Στρώσεις απαιτούνται για να είναι σύμφωνο με την εγγύηση.

Προειδοποιήσεις

- Προστατέψτε το προϊόν από τον παγετό

Καθαρισμός εργαλείων

Καθαρίστε τις λερωμένες επιφάνειες αμέσως με σαπούνι και ζεστό νερό. Καθαρίστε τα χέρια και τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με σαπούνι και ζεστό νερό. Μετά τον καθαρισμό, ξεπλύνετε τον εξοπλισμό ψεκασμού με διαλυτικό για να αποφύγετε τη σκουριά του εξοπλισμού. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας του κατασκευαστή όταν χρησιμοποιείτε διαλυτικά.

Οδηγίες Υγιεινής, Ασφάλειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας της οδηγίας 1272/2008 ΕΕ (CLP)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 –

FAX: +30 210 55 19 501

www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr

Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση

800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.

Email: paints.orders@druckfarben.gr