



PRATT & LAMBERT® PAINTS
Never compromise®

Accolade® Paint + Primer Interior Waterborne

RZ4600/RF4600 Series – Flat

RZ4000/RF4000 Series – Velvet

Το ACCOLADE® Premium Paint & Primer Interior είναι υψηλής ποιότητας 100% ακρυλικό χρώμα τοιχοποιίας υδατικής διασποράς που παρέχει εύκολη εφαρμογή, κάλυψη και εμφάνιση που υπερέρχει, δίνοντας τη δυνατότητα να καθαρίζεται εύκολα από τους οικιακούς λεκέδες. Εφαρμόζεται απευθείας στις περισσότερες ήδη βαμμένες επιφάνειες ή σε νέες όπως τοιχοποιία, γυψοσοβά ή ξύλο (χωρίς τανίνες), χωρίς τη χρήση ασταριού. Μερικές επιφάνειες όμως απαιτούν προετοιμασία και περισσότερες από μία στρώσεις χρώματος.

- Χρώμα και Αστάρι
- Εύκολη εφαρμογή
- Ύψιστη καλυπτικότητα
- Μεγάλης αντοχής στο χρόνο επιφάνεια
- Εξαιρετική αντοχή στο πλύσιμο
- Αντιμικροβιακό – Περιέχει πρόσθετα που δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη μικροβίων στην επιφάνειά του.

Προτεινόμενα συστήματα βαφής

ΧΩΡΙΣ ΑΣΤΑΡΙ. Εφαρμόστε στις επιφάνειες τοιχοποιίας, γυψοσοβά ή ξύλου 1 ή 2 στρώσεις το Accolade® Interior Paint + Primer. Εναλλακτικά, εφαρμόστε το κατάλληλο αστάρι όπως ακολουθεί παρακάτω:

Σε νέες επιφάνειες

Τοιχοποιία (ωρίμανση 30+ ημέρες):

1 στρώση Pratt & Lambert® Int/Ext Multi-Purpose Waterborne Primer
1-2 στρώσεις Accolade® Interior Paint + Primer

Σοβάς (ωρίμανση 30+ ημέρες), ξύλο:

1 στρώση Pratt & Lambert® Int/Ext Multi-Purpose Waterborne Primer
1-2 στρώσεις Accolade® Interior Paint + Primer

Στις μεταλλικές επιφάνειες επιβάλλεται η χρήση ασταριού

1 στρώση Pratt & Lambert® Int/Ext Multi-Purpose Waterborne Primer
1-2 στρώσεις Accolade® Interior Paint + Primer

Προετοιμασία Επιφανειών

Όλες οι επιφάνειες θα πρέπει να προετοιμάζονται κατάλληλα και να είναι καθαρές. Συστήνεται πάντα υγρό τρίψιμο. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης και την έκθεσή σας προς αυτή. Αφαιρέστε οποιοδήποτε υπόλειμμα παλαιάς μη σταθεροποιημένης βαφής. Αποξέστε και τρίψτε τις φθαρμένες επιφάνειες ή το φθαρμένο χρώμα. Τρίψτε ελαφρώς τις πολύ λείες επιφάνειες. Σκουπίστε καλά την επιφάνεια και αφήστε να στεγνώσει. Σε πολύ λερωμένες από οικιακούς λεκέδες επιφάνειες ή όταν η πρόσφυση του χρώματος είναι προβληματική χρησιμοποιείστε κατάλληλο αστάρι.

Γυψοσανίδες: Σκουπίστε με ένα υγρό πανί για να αφαιρέσετε τη σκόνη. Αφήστε να στεγνώσει. Γεμίστε τις ρωγμές και τις τρύπες με την ένωση και τρίψτε την επιφάνεια. Τα πληρωτικά των ενώσεων πρέπει να σκληρύνουν και να λειανθούν. Αφαιρέστε όλη τη σκόνη από το τρίψιμο.

Τσιμεντοκονίαμα, Τοιχοποιία, Μπλοκ Σκυροδέματος: Όλες οι νέες επιφάνειες πρέπει να ωριμάσουν σύμφωνα με τις συστάσεις του προμηθευτή-συνήθως τουλάχιστον 30 ημέρες- και να έχουν pH μεταξύ 7 και 10. Αφαιρέστε όλα τα άλατα και τις φθορές από την επιφάνεια. Καλύψτε τις ρωγμές και τις τρύπες με κατάλληλο πληρωτικό. Οι τραχείες επιφάνειες πρέπει να γεμίσουν για να παρέχουν μια ομαλή επιφάνεια.

Γυψοσοβάς: Όλες οι νέες επιφάνειες πρέπει να είναι σκληρές και να έχουν ωριμάσει σύμφωνα με τις συστάσεις του προμηθευτή - συνήθως τουλάχιστον 30 ημέρες. Προετοιμάστε τον μαλακό, πορώδες ή κονιορτοποιημένο γυψοσοβά με διάλυμα 1 κουταλάκι ζύδι σε 1 γαλόνι νερού. Επαναλάβετε έως ότου η επιφάνεια είναι σκληρή, ξεπλύνετε με νερό και αφήστε την να στεγνώσει.

Ξύλο, κόντρα πλακέ κλπ: Τρίψτε κάθε ξύλινη επιφάνεια. Καλύψτε όλες τις τρύπες και ρωγμές με κατάλληλο στόκο. Αφαιρέστε όλη τη σκόνη λείανσης.

Μούχλα: Αφαιρέστε πριν από τη βαφή πλύση με διάλυμα 1 μέρους υγρού χλωρίνης και 3 μερών νερού. Εφαρμόστε το διάλυμα και καθαρίστε την περιοχή με μούχλα. Αφήστε το διάλυμα να παραμείνει στην περιοχή της μούχλας για 10 λεπτά. Ξεπλύνετε καλά με νερό και αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει πριν βάψετε. Φορέστε προστατευτικά γυαλιά, αδιάβροχα γάντια και προστατευτικό ρουχισμό. Ξεπλύνετε γρήγορα οποιοδήποτε από τα μείγματα που έρχονται σε επαφή με το δέρμα σας. ΜΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΤΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ Ή ΑΜΜΟΝΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΛΩΡΙΝΗΣ.

Εξομαλύνετε τις τραχείς επιφάνειες αν είναι απαραίτητο. Συνιστάται αστάρι **Pratt & Lambert Multi-Purpose Int/Ext Waterborne Primer** σε επιφάνειες όπως γυψοσοβάς, τοιχοποιίας, ξύλο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Φορέας:	100% Ακρυλικό	
Φινίρισμα:	Flat	0-5 units @ 85°
	Velvet	20-30 units @ 85°
Σημείο Ανάφλεξης:	N/A	
Στερεά κατ όγκο:	Flat	40 ±2%
	Velvet	35 ±2%
Στερεά κατά βάρος: *	Flat	55 ±2%
	Velvet	49 ±2%
Βάρος/Λίτρο: *	Flat	1.34 kg
	Velvet	1.26 kg
ΠΟΕ:	Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές A/a (Y) Οριακή τιμή ΠΟΕ: 30g/L.	<29g/L
Απόδοση ανά στρώση:		~10 m ² ανά λίτρο
Πάχος βαφής ανά στρώση:	Flat	@ 100μm υγρό; 40μm στεγνό
	Velvet	@ 100μm υγρό; 35μm στεγνό
Στέγνωμα (@ 25°C, 50% R.H.):	Στην αφή	30 λεπτά
	Επαναβαφή	4 ώρες
Αραίωση		Νερό
Tinting	Kraft Inspired Color Universal Colorants	Flat Velvet
	Bright White / Base	√ √
	Pastel Base	√ √
	Deep Base	√ √
	Neutral Base	√ √
Συσκευασίες:	1 Quart (0.946L), 1 Gallon (3.785L)	

* Υπολογισμένα στη Pastel Base.

Εφαρμογή

Θερμοκρασία (αέρα, επιφάνειας και υλικού): Εφαρμόστε σε θερμοκρασίες άνω των 10 °C.

Περισσότερες από μία στρώσεις απαιτούνται σε νέες ή μη κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, σε μεγάλες αλλαγές στην απόχρωση, ή σε περίπτωση σκούρων ή ζωντανών αποχρώσεων για αποτελεσματική κάλυψη και εμφάνιση.

Airless Spray: Πίεση/Ακροφύσιο/Αραίωση

2000 psi/.015'' - .019'' / Δεν συνιστάται

Spray: Πίεση/Πίεση ροής/Ακροφύσιο/Αραίωση

40-60 psi/20psi/ 704/FX / έως 12.5% κατ όγκο με νερό

Πινέλο: Πινέλο/Αραίωση

Nylon-Polyester / Δεν συνιστάται

Ρολό: Τρίχωμα/Αραίωση

1/4'' - 3/4'' Συνθετικό / Δεν συνιστάται

Οδηγίες για βελτιστοποίηση του αποτελέσματος

- Καθαρίστε την επιφάνεια ενδελεχώς
- Προετοιμάστε κατάλληλα την επιφάνεια
- Καλύψτε τις ρωγμές και τις ατέλειες τοίχων με τη χρήση κατάλληλου στεγανοποιητικού ή επισκευαστικού υλικού.
- Γεμίστε τα κενά ή τα ανοίγματα γύρω από τα παράθυρα με τη χρήση κατάλληλου στεγανοποιητικού ή επισκευαστικού υλικού

Προειδοποιήσεις

- Προστατέψτε το προϊόν από τον παγετό
- Μόνο για εσωτερική χρήση
- Δε δημιουργεί φωτοχημική αντίδραση.

Καθαρισμός εργαλείων

Καθαρίστε τις λερωμένες επιφάνειες αμέσως με σαπούνι και ζεστό νερό. Καθαρίστε τα χέρια και τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με σαπούνι και ζεστό νερό. Μετά τον καθαρισμό, ξεπλύνετε τον εξοπλισμό ψεκασμού με διαλυτικό για να αποφύγετε τη σκουριά του εξοπλισμού. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας του κατασκευαστή όταν χρησιμοποιείτε διαλυτικά

Οδηγίες Υγιεινής, Ασφάλειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας της οδηγίας 1272/2008 ΕΕ (CLP)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 –

FAX: +30 210 55 19 501

www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr

Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση

800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.

Email: paints.orders@druckfarben.gr